

ООО «Сантинель»

официальный представитель завода ALCHIMICA в Республике Беларусь
220029, г. Минск, пр. Машерова, 17, оф. 512
тел./факс +375-17-210-16-22, 210- 11-85
www.alchimica.by www.pbt.by
e-mail: info@pbt.by

alchimica.com



Стр. 1/2

PRIMER-T®

Однокомпонентный полиуретановый праймер для непористых поверхностей

ОПИСАНИЕ

PRIMER - T® – однокомпонентная бесцветная грунтовка, специально разработана для обеспечения адгезии Hiperdesmo - T на непористых поверхностях. Также полностью подходит для всех продуктов в ассортименте Hiperdesmo.

Праймер применяется на плитке, стекле, малопористом мраморе.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ

Непосредственно перед применением материал тщательно перемешать до однородного состояния низкооборотным миксером (150 - 200 об/мин.) или низкооборотной дрелью с подходящей спиралевидной насадкой. Наносить вручную с помощью валика, щётки «Маклавица», кисти или аппаратом безвоздушного распыления (рабочее давление 150-200 бар).

СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Однокомпонентный и удобный в применении материал.
- Простое нанесение.
- Не меняет цвет.
- Быстрая полимеризация.

ОГРАНИЧЕНИЯ



Не наносить толстым слоем.

ТРЕБОВАНИЯ К ОСНОВАНИЮ

Очистить поверхность, по возможности использовать воду под давлением. Для удаления остатков солей использовать слабые растворы кислот. Удалить места осыпания и отслаивания, свободные части, нефтяные пятна, цементное молочко. Поверхность должна быть обязательно обезжирена. Особое внимание обратить на сухость и чистоту швов, стыков.

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ

Праймер Т наносится на поверхность тонким слоем, без образования капель, лужиц, - только покрыть поверхность. Для нанесения удобнее использовать тряпку.

Высыхает очень быстро, в пределах 20-ти минут. После покрытия и высыхания праймера сразу наносить Hiperdesmo – T.



Сертифицированные системы менеджмента качества, экологической безопасности и безопасности труда:
ISO 9001/14001 и OHSAS 18001.

ООО «Сантинель»

официальный представитель завода ALCHIMICA в Республике Беларусь
 220029, г. Минск, пр. Машерова, 17, оф. 512
 тел./факс +375-17-210-16-22, 210- 11-85
www.alchimica.by www.pbt.by
 e-mail: info@pbt.by

alchimica.com

Стр. 2/2

PRIMER- T ®**УПАКОВКА**

Металлические банки - 1, 5 и 20 л

ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

PRIMER – T содержит легковоспламеняющиеся растворители. Применять в хорошо проветриваемом помещении. Не курить. Применять вдали от открытого пламени. В закрытых помещениях обеспечить хорошую вентиляцию и индивидуальные средства защиты от органических паров.


СРОК ХРАНЕНИЯ

12 месяцев (при температуре 5 – 25° С в сухом и проветриваемом помещении).

ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

СВОЙСТВА	РЕЗУЛЬТАТ
Вязкость (25°С)	40 сПуаз
Удельный вес при 20°С	0,83
Точка испарения при +25°С и влажности 55%	42
Время полного высыхания	10-15 мин.

НИКАКИЕ ИЗ НАШИХ ОПУБЛИКОВАННЫХ ИНСТРУКЦИЙ И СПЕЦИФИКАЦИЙ, СОСТАВЛЕННЫХ В ПИСЬМЕННОЙ ИЛИ ИНОЙ ФОРМЕ НЕ СОЗДАЮТ НИКАКИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В ЦЕЛОМ ИЛИ В ОТНОШЕНИИ ПРАВ КАКИХ-ЛИБО ТРЕТЬИХ ЛИЦ; ОНИ ТАКЖЕ НЕ ОСВОБОЖДАЮТ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ СТОРОНЫ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В ОБЛАСТИ ПРОВЕДЕНИЯ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПРИГОДНОСТИ ПРОДУКТА ДЛЯ ИХ ЦЕЛЕЙ. ALCHIMICA™ S.A. НЕ НЕСЕТ НИКАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА УЩЕРБ ЛЮБОГО РОДА, ПОНЕСЕННЫЙ ВСЛЕДСТВИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ ОПОРЫ НА ИНФОРМАЦИЮ, ЛИБО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОДУКТА, К КОТОРОМУ ОТНОСИТСЯ ПРЕДОСТАВЛЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ.



Сертифицированные системы менеджмента качества, экологической безопасности и безопасности труда:
 ISO 9001/14001 и OHSAS 18001.